

### BESCHREIBUNG

CONFALT® ist ein bituminös gebundenes Traggerüst dessen Hohlräume mit einem dünnflüssigen CONFALT® Mörtel gefüllt sind. Der CONFALT® Mörtel wurde besonders für diesen Zweck entwickelt. CONFALT® vereint die Flexibilität des Asphalts mit der Festigkeit des CONFALT® Mörtels. CONFALT® Mörtel ist schwindkompensiert und schnellabbindend damit der Tendenz zur Risse-bildung an der Belagsoberfläche verringert werden. Auf Grund der schnellen Festigkeitsentwicklung können Straßen die mit CONFALT® saniert worden sind, nach 12 - 24 Stunden wieder in Betrieb genommen werden.

### ANWENDUNGSGEBIETE

CONFALT® wird meistens als fugenloser Belag bei hoher Beanspruchung verwendet, wo herkömmlicher Asphalt nicht ausreichend ist oder wo die Fugen beim Beton problematisch sind. CONFALT® wurde besonders entwickelt für Verwendungszwecke, wie Böden in Lagerhallen und Werkstätten, Straßen, Flughäfen, Hafengebiete, Brücken und ähnliche Gebiete mit hoher Belastung und/oder verschütten von Öle, Fette etc. CONFALT® in Verbindung mit Epoxy Coating und eine spezielle Fasermatte als Membran ist verwendbar in Gebiete wo Umweltschutz wichtig ist. CONFALT® ist geeignet für Anwendungsgebiete mit sehr großen Temperaturschwankungen.

### EIGENSCHAFTEN

CONFALT® vereint die Flexibilität des Asphalts mit der Festigkeit des CONFALT® Mörtels. Das Bitumen ummantelt jeden Zuschlag und gewährt daher die Elastizität des Belages. CONFALT® Mörtel füllt die Hohlräume zwischen den Zuschlägen und gewährt die Festigkeit und Stabilität des Belages. Auf Grund der dichten Struktur des CONFALT® Mörtels haben CONFALT® - Beläge sehr hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit. CONFALT® hat eine dichte Struktur und gute Beständigkeit unter aggressiven Bedingungen. CONFALT® ist frost-tausalzbeständig.

### VERLEGUNG

CONFALT® ist geeignet als Topbelag auf beinahe allen Arten von Untergründen wie z.B. Zement-Stabilisierte Tragschichten, Asphalt, Beton oder Stahl. CONFALT® wird standardmäßig in Schichtstärken von 30 - 70 mm verlegt, kann aber bis zu 200 mm Schichtstärke verlegt werden. CONFALT® wird in zwei Arbeitsgängen hergestellt. Zuerst wird ein bituminös gebundenes Traggerüst mit dem Straßenferntiger eingebaut und verdichtet. Dieses Gerüst besteht aus harten groben Zuschlägen (5- 8 mm oder 8 - 11mm), die mit einem Gemisch aus Bitumen, Kalksteinfüller und stabilisierenden Zellulosefasern ummantelt sind. Im zweiten Arbeitsgang wird der CONFALT® Mörtel gemischt mit Silomischpumpe und der fertige Mischung wird mittels Gummirakel verteilt und läuft in die im Traggerüst vorhandenen Hohlräume (ca.25 %) ohne Vibration. Zuletzt wird die Oberfläche mit Gummirakel hart abgezogen, so dass eine gleichmäßige Struktur an der Oberfläche entsteht. Verdunstungsschutz ist im System eingebaut und somit nicht notwendig.

### MISCHUNG

Das Asphaltmischgut wird in einer normalen Asphaltmischanlage gemischt. Confaltemörtel wird auf der Baustelle in Mischpumpe oder Silomischpumpe gemischt. Mischkapazität und Leistung des Mixers sind ausschlaggebend für eine rationelle Verlegung. Silomischpumpen werden mit einer Leistung von ca. 6.000 Liter pro Stunde an der Baustelle geliefert und müssen nur noch mit Strom, Wasser und Schläuche versorgt werden. Nachträgliche Mengen werden per Silofahrzeug direkt an der Baustelle als Lose Ware geliefert und im vorhandenen Silo eingeblasen.

### OPTISCHER EINDRUCK

Da der CONFALT® Mörtel auf rein mineralischer Basis hergestellt wird, kann nach dem Erhärten die Oberfläche farbliche Unterschiede oder Wolken-Bildungen aufweisen. Als natürlicher Teil des Materialcharakters wird meistens ein fein verteiltes Rissmuster in der Oberfläche des Belages erscheinen. Dies ist kein Mangel, sondern arbeitsbedingt zulässig.

\* CONTEC International GmbH weist darauf hin, dass sich Technische Daten auf Grund neuer Prüfungen und verbesserter Prüfmethode laufend ändern können. Die neueste Version der Datenblätter unserer verschiedenen Typen von Confalt® Mörtel erhalten Sie immer von Contec-International GmbH oder von unseren Partnern.

## FARBEN

CONFALT® ist Zementgrau, kann aber mit oxidfarben eingefärbt werden. Eine Reihe von Standardfarben kann auf Bestellung Angeboten werden.

## VERPACKUNG

CONFALT® Mörtel wird als lose Ware im Silofahrzeug, 25 kg Säcken oder als Big-Bags auf Paletten zu je 1200 kg, netto geliefert. Standardsilos von ca. 20 m<sup>3</sup> mit Silomischpumpe werden nach Möglichkeit im Europäischen Raum direkt an der Baustelle zur Verfügung gestellt.

## SICHERHEIT

CONFALT® Mörtel ist rein mineralisch und daher umweltfreundlich. Sicherheitsmaßnahmen wie für Produkte aus Portlandzement üblich.

## VERBRAUCH

Bei einem Hohlraumgehalt von ca. 25-30 % ist der Verbrauch von CONFALT® Mörtel ca. 4,5 kg pro m<sup>2</sup> und cm Schichtstärke.

## LAGERUNG

CONFALT® muss auf Paletten trocken gelagert werden. Der Haltbarkeit beträgt 6 Monate. Material korrekt gelagert im Silo hat eine Haltbarkeit von mindestens 6 Monate.

## REINIGUNG

Mischrüstung und Werkzeug müssen sofort mit Wasser gereinigt werden. Silomischpumpen und Schläuche sind besonders wichtig zu reinigen.

**TECHNISCHE DATEN:** Die angegebenen Daten sind typische Labormittelwerte und dürfen nicht als Minimum oder charakteristische Werte angesehen werden.

<b>CONFALT MÖRTEL:</b> (Fertige Belag siehe unten)	24 Stunden	7 Tagen	28 Tagen
<b>Druckfestigkeit bei 20°C:</b>	40 N / mm <sup>2</sup>	80 N / mm <sup>2</sup>	110 N / mm <sup>2</sup>
<b>Biegezugfestigkeit bei 20°C:</b>	7 N / mm <sup>2</sup>	12 N / mm <sup>2</sup>	15 N / mm <sup>2</sup>
<b>Abbindezeit bei 20°C:</b>	7 – 9 Stunden	<b>Raumgewicht:</b>	2.200 kg/m <sup>3</sup>

Die Eigenschaften von CONFALT® sind im Labor schwierig zu Prüfen weshalb die unten angegebenen Werte aus der Praxis erreichte Werte sind.

<b>GESAMTE CONFALT SYSTEM:</b>	<b>Typische Mittelwerte:</b>
<b>Druckfestigkeit nach 28 Tagen bei 20°C:</b> „Weiche“ Unterlage wie Asphalt: „Harte“ Unterlage wie Beton:	<8 N / mm <sup>2</sup> <12 N / mm <sup>2</sup>
<b>Elastizitätsmodul nach 28 Tagen bei 20°C:</b>	ca. 10.000 – 12.000 N / mm <sup>2</sup>
<b>Wieder belastbar mit Verkehr bei 20°C:</b>	Nach 12 - 24 Stunden

**TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG:** Für weitere Technische Unterstützung oder Asphalt Rezepturen kontaktieren Sie bitte **CONTEC International GmbH**

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:** Alle technischen Angaben die in diesem Schriftstück enthalten sind basieren auf Test- und Erfahrungswerten. Bei normaler Handhabung und Anwendung mit Zementgebundene Baustoffen wird eine Technische Erfahrung vorausgesetzt. Sicherheitsrichtlinien müssen beachtet werden, jedoch können wir nicht für irgendwelche Verluste oder Schäden, die aus falscher Anwendung außerhalb unserer Kontrolle entstanden sind eine Haftung übernehmen